

Baumit Baumacol Strap

Bandă de etanșare



- **Elasticitate ridicată**
- **Protecție zone fisurate**
- **Comportare bună în timp**

Produs	Bandă de etanșare elastică, armată cu plasă pe margini, cu ambele fețe rugoase pentru asigurarea unei lipiri optime utilizată în combinație cu hidroizolațiile Baumit Proof și Baumit Protect, impermeabilă la apă și rezistentă chimic la acizi, baze și săruri diluate.																								
Utilizare	Parte componentă a sistemului de hidroizolare pereți și pardoseli sub placaje ceramice. Pentru etanșarea zonelor rosturilor de îmbinare între perete-perete sau perete-pardoseală.																								
Date tehnice	<table><tr><td>Consum:</td><td>suprapunere >2-3 cm</td></tr><tr><td>Culoare:</td><td>albastru</td></tr><tr><td>Grosime:</td><td>0,70 mm</td></tr><tr><td>Lățime total:</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>Acoperită efectiv:</td><td>70 mm</td></tr><tr><td>Margini elastice:</td><td>2x15=30 mm</td></tr><tr><td>Rezistența la tracțiune în comportare elastică (fără fisuri)</td><td></td></tr><tr><td> Longitudinal</td><td>>5 MPa</td></tr><tr><td> Transversal</td><td>>2.5 MPa</td></tr><tr><td>Alungire la rupere longitudinală</td><td>≥ 50 %</td></tr><tr><td>Alungire la rupere transversală</td><td>≥ 180 %</td></tr><tr><td>Greutate/suprafață:</td><td>600–800 g/m²</td></tr></table>	Consum:	suprapunere >2-3 cm	Culoare:	albastru	Grosime:	0,70 mm	Lățime total:	120 mm	Acoperită efectiv:	70 mm	Margini elastice:	2x15=30 mm	Rezistența la tracțiune în comportare elastică (fără fisuri)		Longitudinal	>5 MPa	Transversal	>2.5 MPa	Alungire la rupere longitudinală	≥ 50 %	Alungire la rupere transversală	≥ 180 %	Greutate/suprafață:	600–800 g/m ²
Consum:	suprapunere >2-3 cm																								
Culoare:	albastru																								
Grosime:	0,70 mm																								
Lățime total:	120 mm																								
Acoperită efectiv:	70 mm																								
Margini elastice:	2x15=30 mm																								
Rezistența la tracțiune în comportare elastică (fără fisuri)																									
Longitudinal	>5 MPa																								
Transversal	>2.5 MPa																								
Alungire la rupere longitudinală	≥ 50 %																								
Alungire la rupere transversală	≥ 180 %																								
Greutate/suprafață:	600–800 g/m ²																								
Asigurarea calității	Control curent al calității prin producătorul benzii.																								
Depozitare	La loc rece și uscat.																								
Livrare	10 m liniari / 250 buc. / palet 50 m liniari / 100 buc. / palet																								
Prelucrare	<p>Stratul suport</p> <p>Stratul suport trebuie să fie uscat, neînghețat, fără urme de praf, cu capacitate portantă, stabil și curat, fără pete de ulei, grăsimi, uleiuri de cofraj și să corespundă normelor în vigoare.</p> <p>Aplicare</p> <p>Banda de etanșare Baumacol Strap se fixează - întinde și presează în stratul de hidroizolație aplicat în prealabil și în zonele de colțuri și la îmbinări pereți sau între pereți și pardoseală, după care se aplică hidroizolația pe întreaga suprafață.</p> <p>Instrumentele se vor curăța cu apă după utilizare.</p>																								

Indicații și generalități Măsuri de siguranță

Informațiile specifice pentru produs, legate de compoziție, utilizare, curățare, măsurile conforme și modalitatea de evacuare a deșeurilor se vor lua din fișa de siguranță corespunzătoare.

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.