

Baumit SpeedFix

Adeziv rapid pentru profile



- **Fixare rapidă**
- **Aderență excelentă**
- **Special pentru fixarea profilelor de tencuieli**

Produs	Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colț și profilelor de pontaj pentru tencuieli de var/ciment și tencuieli de var. Pentru montarea și fixarea profilelor pentru tencuieli, precum și a instalațiilor înainte de tencuirea cu produse pe bază de var sau var-ciment.	
Compoziție	Ciment, nisipuri, aditivi.	
Proprietăți	Adeziv mineral cu întărire rapidă.	
Utilizare	Baumit SpeedFix este un mortar predozat pentru fixarea profilelor de colț, profilelor de soclu, profilelor de pontaj și a profilelor rost de dilatație în cazul utilizării tencuielilor interioare și exterioare de var/ciment și var.	
	În plus se poate utiliza de asemenea la fixarea circuitelor și dozelor electrice. Datorită prizei sale rapide (30 minute) și aderenței sale excelente se poate utiliza la fixarea profilelor pentru muchii și a profilelor de pontaj la tencuieli.	
Date tehnice	Granulă maximă	0,3 mm
	Timp de lucru	30 min
	Acoperire	cca. 21 ml/sac
	Necesar de apă	cca. 6 l/sac
	Densitate uscată	cca. 1600 kg/m ³
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com .	
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele din Austria.	
Termen de valabilitate	A se vedea pe sac.	
Livrare	Sac 30 kg, 1 palet=48 saci=1440 kg	
Prelucrare	Stratul suport	Suprafața trebuie să fie curată, uscată, ferită de îngheț, fără praf, absorbantă, fără eflorescențe, portantă și fără părți friabile.
	Aplicare	Se presară Baumit SpeedFix în apă curată (aproximativ 6 litri de apă per sac), și se amestecă cu un mixer rotativ cu turație redusă până se obține un amestec fără cocoloașe.
		După amestecare se lasă un timp, aproximativ 3 minute de odihnă, după care se repetă amestecarea. Nu se amestecă cu alte produse. Baumit SpeedFix se aplică în puncte.
		Distanța între punctele de adeziv va fi hotărâtă în funcție de stabilitatea profilului pontat. Profilul va fi înglobat prin apăsare în mortarul proaspăt.

Indicații și generalități Temperatura aerului și a suportului în timpul aplicării și al întăririi trebuie să fie de peste +5 °C.

Atenție!

Nu se utilizează în cazul tencuielilor de ipsos/var sau în cazul tencuielilor pe bază de ipsos.

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.