



Baumit TonerdeLösung

Amorsă var hidraulic



Produs	Soluție gata preparată de acetat de aluminiu (aprox. 1%), utilizată pentru tencuiala pe bază de var la clădiri istorice.	
Compoziție	Acetat de aluminiu, apă	
Proprietăți	Mărește hidrofilia, respectiv capacitatea de absorbție a stratului suport; fără miros specific.	
Utilizare	Pentru îndepărtarea crustelor neabsorbante și îmbunătățirea porozității structurii și a capacității de aderență a tencuielilor de var.	
Date tehnice	Densitatea	aprox. 1 kg/l
	Valoarea pH	aprox. 4
	Consum de material	aprox. 0,2 l/m ² pentru fiecare strat
	Productivitatea	aprox. 60 m ² /bidon
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com .	
Termen de valabilitate	12 luni pe paleți din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut în condiții de depozitare la loc uscat și ferit de îngheț.	
Asigurarea calității	Supraveghere proprie de către laboratoarele noastre.	
Livrare	Bidon 12 l	
Prelucrare	Pregătire strat suport	Stratul suport trebuie să fie cu capacitate portantă și uscat, fără praf, fără eflorescențe și particule friabile.
	Prelucrare	Soluția Baumit Tonerdelösung nediluată se aplică la saturație pe stratul suport, cu pensula, bidinea sau trafaletul, sau cu un aparat de stropit. În cazul unui strat foarte gros al crustei, se recomandă o a doua aplicare. Nu se va prelucra sub + 5 °C. În timpul prelucrării și al perioadei de uscare a materialului, se va proteja de efectul gerului. Restaurarea, respectiv lucrările de tencuire sunt posibile după uscare (aprox. 12 ore).
Recomandări	Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.	