



Baumit Baumacol FlexMarmor

Adeziv super flexibil alb

Avantaje

- Pentru marmură și piatră naturală
- Adeziv super flexibil alb
- Grosime variabilă de aplicare: 3-20 mm



Produs

Adeziv super flexibil alb, sub formă de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2TE S1 - conform SR EN 12004.

Compoziție

Ciment alb, nisip fin, adaosuri, aditivi.

Proprietăți

Adeziv super flexibil alb pentru marmura și piatra naturală cu aplicare în pat gros, grosime 3-20 mm.

Domeniu de aplicare

Pentru lipirea plăcilor ceramice la interior și exterior astfel:

Interior - suprafața plăcii de până la 10.000 cm² și latura maximă de 120 cm cu absorbția de apă începând cu grupa BI (E ≤ 0.5%) cum sunt: placaje ceramice (faianta/gresie portelanată) și piatra naturală (granit, marmură, ardezie, travertin etc.).

Exterior - suprafața plăcii de până la 6400 cm² și latura maximă de 80 cm cu absorbția de apă începând cu grupa BI (E ≤ 0.5%) cum sunt: placaje ceramice (faianta/gresie portelanată) și piatra naturală (granit, marmură, ardezie, travertin etc.).

Date Tehnice

Produs	
Solicitare pas:	dupa 24 ore
Culoare:	alb
Clasificare:	C2 TE S1
Timp de corecție:	aprox. 5 min.
Timpul de amestecare:	aprox. 3 - 5 min.
Grosimea minimă de strat:	3 mm
Grosimea maximă a stratului:	20 mm
Standard:	SR EN 12004
Timp deschis:	max. 30 min.
Timp de așteptare:	max. 5 min.
Timp de punere în opera:	aprox. 4 ore
Temperatura de aplicare:	min. 5 max. 30 °C funcție de tipul și dimensiunea placajului ceramic, rugozitatea suportului și tipul gletierei

VARIANTĂ(E)	Baumacol FlexMarmor 25 kg
Consum	3 kg/m ² - 5 kg/m ² unctie de tipul și dimensiunea placajului ceramic, rugozitatea suportului și tipul gletierei
Necesar apă	aprox. 7.5 l/Sac



Formă de livrare	sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg
Depozitare	12 luni, loc uscat, pe paleți din lemn, înfoliați, în ambalaje originale, nedesfăcut.
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 12 004, sistem de management al calității - ISO 9001 certificat.
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Suportul trebuie să fie uniform, neted, nedeformabil, uscat, neînghețat, stabil, rezistent și curat, fără urme de praf, moloz, pete de ulei, grăsimi, decofrol, părți friabile. Se aplică pe: ■ tencuieli var-ciment cu respectarea timpului de uscare de 10 zile/cm grosime; ■ tencuieli de ipsos cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund/Baumit SuperPrimer și respectarea timpului de uscare de 10 zile/cm grosime; ■ gips carton cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund/Baumit SuperPrimer; ■ șape de ciment grosiere cu respectarea timpului de uscare de 28 zile la grosime de 5 cm (umiditate maximă admisibilă 2,5%); ■ șape de ciment autonivelante cu respectarea timpului de uscare de 24 ore la grosime de până la 10 mm; ■ șape de ipsos (grosiere și autonivelante) cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund cu respectarea timpului de uscare de 28 zile la grosime de 5 cm (umiditate maximă admisibilă 0,5%). Suprafața se va slefui și desprăfui în prealabil aplicării amorsei; ■ placaje ceramice existente cu amorsarea în prealabil cu Baumit SuperPrimer; ■ peste hidroizolații; ■ pe pardoseli încălzite; ■ lipirea placajelor la piscine (umplerea piscinei se va face după cel puțin 5 zile de la lipirea placajului); ■ beton; ■ zidărie BCA cu o tencuială în strat subțire în prealabil sau mortare de nivelare; ■ terase; ■ fațade. Nu se utilizează: ■ pe suporturi din metal, plastic, cauciuc, PVC, linoleum, sticlă, lemn, plăci compozite de lemn; ■ pe suporturi pe bază de ciment care nu și-au consumat contracția; ■ hidroizolațiilor pe bază de bitum.
Pregătire suport	Pregătire strat suport Corectare și nivelare (după caz): Mortar de nivelare (realizat cu minim 24 de ore înaintea aplicării) Șapă autonivelantă (cu respectarea timpului de uscare) Amorse (după caz): Baumit Grund - suporturi absorbante; Baumit SuperPrimer - suporturi neabsorbante;

Aplicare

Amestecare

În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turație redusă, cca 3 minute, până se obține un amestec omogen, fără aglomerări.

Pentru malaxare se va utiliza un mixer cu max 500 rpm. După amestecare lăsați produsul pentru un timp de maturare 3 min, după care se reamestecă pentru a obține un mortar cu o lucrabilitate bună și proprietăți tixotropice ridicate. Se va prepara de fiecare dată materialul într-un vas ce nu conține material preparat anterior, nu este permisă amestecarea cu material preparat anterior.

Aplicare

Se recomandă ca adezivul să se aplice pe stratul suport, după caz și pe plăcile ceramice cu o gletiera metalică dintată cu dinții având mărimea cuprinsă între 3 și 10 mm în funcție de dimensiunile plăcilor ceramice.

Placajul ceramic trebuie montat în adezivul proaspăt în cadrul timpului deschis (open time) și poziționat printr-o ușoară mișcare de glisare și prin exercitarea unei presiuni suficiente asupra plăcii, obținând astfel o lipire optimă.

Se va verifica prin scoaterea unei plăci dacă s-a efectuat transferul complet al adezivului pe spatele plăcilor ceramice (este necesar ca acestea să fie acoperite minimum 75% (aplicare în tehnica simplă TS) și de 100% (aplicare în tehnica dublă TD).

Consum

În funcție de dimensiunea placajului ceramic, se recomandă a se utiliza următoarele tipuri de gletiere pentru a avea o acoperire corespunzătoare cu adeziv pe spatele plăcii:

*) Consumul este orientativ pe suporturi netede și acoperirea cu adeziv în proporție de 75% (TS) și 100% (TD).

Dimensiune latura placa	Dimensiune dinți gletieră
pana la 50 mm	3 mm
50-100 mm	4 mm
100-200 mm	6 mm
200-300 mm	8 mm
>300 mm	10 mm sau gletiera speciala

Recomandări

Se va urmări ca spatele plăcilor ceramice să fie acoperit cu adeziv în proporție de minim 75% atunci când montajul se execută la pereți sau pardoseli cu trafic ușor la interior.

La exterior în zonele cu umiditate permanentă (băi, grupuri sanitare), la aplicarea placajelor pe fațade precum și în cazul solicitărilor mecanice mari, trafic intens, se recomandă utilizarea procedurii combinate (TD-Tehnica dublă) în două etape aplicându-se concomitent adeziv pe stratul suport și pe placă iar procentul de acoperire cu adeziv pe spatele plăcii în proporție de minim 100% rezultând un consum de 4-6 kg/m².

Tehnologia de aplicare a adezivului se va face conform GE 058 - „Ghid privind produse de finisare ceramica utilizate în construcții”.

Pentru alte tipuri de suporturi și placaje ce nu au fost indicate în fișa tehnică a produsului, este necesară realizarea unei suprafețe de probă cu determinarea aderenței.

Rosturi rigide - rosturi între placaje

În funcție de dimensiunile și tipul plăcilor ceramice, rosturile variază între 2 mm și 15 mm conform indicațiilor producătorilor de placaje ceramice.

Lățimea rostului recomandat va fi de minim 3 mm la interior, minim 4 mm la exterior, iar în cazul placajelor de dimensiuni mari peste 900 cm² va fi de minim 5 mm.

Rosturile vor fi chituite după minim 24 ore de la lipire.

Mortarul proaspăt în exces se va curăța cu apă, iar cel întărit cu mijloace mecanice.

Pentru formatele mari de plăci ceramice, încadrate în grupele B₁ și B₂, se recomandă o lățime a rostului de minim 15 mm.

Plăcile de gresie sau faianță nu se vor monta etanș.

În cazul lipirii placajelor la fațade pe sisteme termoizolante se va respecta tehnologia de montare specifică, placarea se va face cu rost de cel puțin 6% din suprafața placată, iar dimensiunea placajului max. 900 cm².

Pentru alte tipuri de placaj ceramic și alte tipuri de suporturi vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic Baunit România.

Rosturi elastice-rosturi de contractie-dilatate

Se vor practica rosturi elastice realizate cu profile de rost, mastic siliconic sau poliuretanic la suprafețe de 40 m² în cazul pardoselilor neîncălzite, în cazul pardoselilor încălzite la suprafețe de 15 m², iar în cazul elementelor liniare (ex. holuri) la 15 ml.

Rosturile din stratul suport se vor păstra atât în adeziv cât și la nivelul plăcilor.

La aplicarea placajelor pe fațadă este necesară realizarea de rosturi elastice din silicon în cazul suprafețelor mari placcate.

Lățimea rosturilor trebuie realizată pentru fiecare clădire în parte.

Disponerea rosturilor elastice trebuie realizată conform proiectului.

Cele prezentate mai sus sunt cu titlul de recomandare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.