

Baumit FinishLight

Glet pasta cu umpluturi usoare



Avantaje

- **Q1-Q4 nivel finisare**
- **Finisarea rosturilor placilor de gips carton**
- **Aplicare manuala si mecanizata**

Produs

Glet gata preparat pentru aplicare manuala, mecanizata sau cu trafaletul pentru interior.
Grad ridicat de alb (Whiteness Index, WI): 54,09. Îmbunătățește aspectul final al culorilor deschise și contribuie la obținerea unui alb uniform, putând reduce consumul de vopsea necesar pentru atingerea gradului de acoperire dorit.

Compoziție

Umplutură minerală, dispersie specială, celuloză, apă

Proprietați

Ușor de aplicat, putere de acoperire excelentă, finisaj alb mat.
Grad ridicat de alb (Whiteness Index, WI): 54,09. Îmbunătățește aspectul final al culorilor deschise și contribuie la obținerea unui alb uniform, putând reduce consumul de vopsea necesar pentru atingerea gradului de acoperire dorit.

Domeniu de aplicare

Pentru umplerea rosturilor placilor din gips-carton cu bandă de întărire din hârtie (Q1-Q2) si pentru gletuirea pe întreaga suprafață a placii din gips-carton (Q3-Q4) pe pereți și tavane la interior. Se aplica manuala si mecanizat cu masini speciale. La rosturile de imbinare poate fi utilizat cu aplicatorul pentru aplicarea benzilor de imbinare din gips carton.

Date Tehnice

Produs	
Densitate:	aprox. 1.4 kg/dm^3
Corp solid:	69 %
Grosimea minimă de strat:	1 mm
Grosimea maximă a stratului:	5 mm
Valoare pH:	aprox. 8
Timp de uscare:	aprox. 3 ore

Variantă(e)	**Glet pasta cu umpluturi usoare**
Granulă	max. 0.1 mm
Consum	aprox. 1.3 kg/m^2/mm

Formă de livrare

galeata 18 kg, 1 palet = 24 galeti = 432 kg

Depozitare

6 luni in ambalaj nedesfacut, la loc uscat, pe palet de lemn infoliat. Poate fi depozitat nedeschis într-un loc răcoros, ferit de îngheț și ferit de lumina directă a soarelui;

Asigurarea calitații

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Suportul trebuie să fie uscat, neînghetat, fără praf, hidrofug, fără eflorescente, portant și fără părti neaderente.

Aplicare

Baumit FinishLight poate fi aplicat manula si mecanizat. Materialul trebuie aplicat într-un singur strat, cu o grosime maximă de 5 mm. După ce materialul este complet uscat, se pot aplica straturi suplimentare. Materialul poate fi aplicat cu ajutorul unei mașini (pulverizare, aplicator banda rosturi gips carton) sau manual, cu ajutorul fierului de glet din oțel inoxidabil.
Necesarul de material: aprox. 1,3 kg / m^2 / mm. Umplerea rosturilor: 0,5 kg / m^2
Timp de uscare: în funcție de temperatură, umiditate și grosimea stratului, aprox. 2 - 8 ore.

Recomandări

Temperatura materialului, a suportului și a aerului trebuie să fie peste +5°C în timpul aplicării și uscării. Aplicarea trebuie să se realizeze în conformitate cu legislatia în vigoare. A nu se amestecă cu alte produse! Temperatura si umiditatea ridicată a aerului precum și temperaturile scăzute prelungesc semnificativ timpul de întărire. Ochii, pielea și mediul înconjurător al suprafețelor care urmează să fie acoperite trebuie protejate în mod corespunzător. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă din abundență și solicitați sfatul unui medic.
Curățarea uneltelor:
Uneltele trebuie curățate cu apă după utilizare. Materialul întărit trebuie eliminat ca deșeu de construcții, în conformitate cu cerințele locale și de reglementare.
Nu eliminați cu gunoiul menajer. Reziduurile nu trebuie să fie vărsate în canalizare sau în toalete.
Strat de finisare
Poate fi vopsit sau tapetat după uscare. Consultați întotdeauna specificațiile tehnice ale producătorilor de tapet și vopsea.
Poate fi vopsit cu vopsele de interior Baumit Divina:
Baumit DivinaProfessionell
Baumit DivinaColor
Baumit DivinaLatex
Măsuri de siguranță:
Consultați instrucțiunile din fișa cu date de securitate aplicabilă.
Protejați ochii și pielea, precum și suprafețele care urmează să fie vopsite, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, lacurile și metalul de stropiri. Dacă este necesar, spălați-vă imediat cu multă apă. Nu așteptați să se usuce și să se întărească.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa Tehnică din prezenta ediție înlocuieşte edițiile anterioare.

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro