



# Baumit FinishMax

Glet pasta pentru interior

## Avantaje

- Capacitate excelenta de nivelare
- Grosime maxima 5 mm pe strat
- Usor de aplicat



## Produs

Glet pastă, gata preparat, cu aplicare manuală și mecanizată pentru interior.

## Compoziție

Adaosuri de materii prime minerale, dispersie specială din material sintetic, celuloză, filer, apă.

## Proprietăți

Ușor de aplicat, acoperire excelentă, suprafață mată, timp scurt de întărire.

## Domeniu de aplicare

Glet pasta gata preparat, pentru interior, pentru gletuirea suprafețelor de tip: tencuieli de ciment, var-ciment și ipsos, blocheți de gips, beton, elemente prefabricate din beton pe pereți și tavane.

## Date Tehnice

Produs	
Densitate:	1.6 kg/dm <sup>3</sup>
Corp solid:	69 %
Valoare pH:	8
Grosime strat:	1 mm - 5 mm
Timp de uscare:	3 ore strat de 1 mm grosime (Temperatura 20°C, umiditate relativa 50%)

Varianta(e)	FinishMax_20 kg (galeata)
Acoperire	13 m <sup>2</sup> /Găleată /mm grosime
Consum	1.6 kg/m <sup>2</sup>

## Formă de livrare

galeata 20 kg, 1 palet=24 galeti=480 kg

## Depozitare

6 luni in ambalaj nedesfacut, la loc uscat, in galeata bine inchisa și ferita de lumina directă a soarelui;

## Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

## Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul [www.baumit.ro](http://www.baumit.ro).

## Suport

Suportul trebuie să fie uscat, neîngheț, fără praf, hidrofug, fără eflorescență, portant și fără părți neaderente .

<b>Pregătire suport</b>	Înainte de aplicarea Baumit Fino FinishMax, orice denivelare de suprafață și partile neaderente, friabile trebuie îndepărtate. Orice deschideri, găuri și fisuri mai mari trebuie închise cu material adecvat (de exemplu, Baumit FinishMax). În cazul tencuielilor proaspăt aplicate trebuie respectat timpul de uscare, respective 10 zile/cm grosime.
<b>Aplicare</b>	<p>După uscarea și pregătirea suportului se aplică primul strat de glet într-o grosime de max 5 mm.</p> <p>După ce suprafața gletuită s-a uscat, se poate aplica următorul strat de glet.</p> <p>Baumit FinishMax se poate aplica manual și mecanizat.</p> <p><b>Aplicare manuală:</b></p> <p>Materialul se aplică într-un singur strat cu grosimea max. 5 mm cu fierul de glet din oțel inoxidabil.</p> <p><b>Aplicare mecanizată:</b></p> <p>Poate fi aplicat cu mașinile de gletuit (exclusiv): Graco T-Max sau mașinile de gletuit cu snec cu dimensiunea minimă a duzei de 61".</p> <p>Aplicați materialul cu mașina (pulverizarea) și se va întinde cu gletiera de inox.</p> <p><b>Consum: aprox. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm. Pe suprafețe rugoase consumul poate crește.</b></p> <p><b>Timp de uscare: aproximativ 3 ore/mm la o temperatură de 20°C și umiditate de 50%.</b></p> <p>Timpul de uscare al gletului depinde în mare măsură de grosimea stratului de glet și condițiile de uscare.</p>
<b>Recomandări</b>	<p>Temperatura materialului, a stratului suport și a aerului trebuie să fie mai mare de +5°C în timpul aplicării și al prizei (întăririi).</p> <p>A nu se amesteca cu alte produse! Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută prelungesc substanțial timpul de priză.</p> <p>A se proteja în mod adecvat ochii, pielea și împrejurimile suprafețelor de lucru. În caz de contact cu ochii se va clăti cu apă din abundență și apelati la medic.</p> <p>Curățarea ustensilelor: se face imediat după folosire, cu apă.</p> <p>Materialul întărit rămas se va îndepărta conform prevederilor locale și legale, ca deșeuri de construcții. Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere.</p> <p>Se interzice aruncarea resturilor în chiuvetă, canalizare, WC.</p> <p><b>Finisaje</b></p> <p>După uscare se poate vopsi sau tapeta.</p> <p>Vopsele lavabile de interior:</p> <p>Baumit Divina Start</p> <p>Baumit Divina Eco</p> <p>Baumit Divina Classic</p> <p>Baumit Divina Professionell</p> <p>Baumit Divina Color</p> <p>Baumit Divina Latex</p>

---

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.